

Galvex® Kallgalvanisering

- by Unipak

Galvex® Kallgalvanisering spray är en galvaniskt verkande, rostskyddande specialmålning med ett mycket högt (70-80%) innehåll av mikrofint, metalliskt zinkpulver i ett syntetiskt bindemedel.

Galvex® Kallgalvanisering är särskilt lämplig för reparation av skadade ytor hos galvaniserade ämnen liksom för rostskydd av svetssömmar och skärställen samt även för förbehandling av alla ytor där det krävs EXTRA GOTT SKYDD mot rost.

Galvex® Kallgalvanisering

Galvex Kallgalvanisering, som efter en kort omskakning är klar för användning, ger en vacker, mattgrå färg. Galvex åstadkommer ett effektivt och långtidsverkande skydd mot korrosion. Hindrar rost från att breda ut sig från obeskyddade områden. Det går att svetsa på järn som skyddats med Galvex. Galvex skyddar dessutom mot svampangrepp i ett ev skikt med täckfärg. Tål konstant värmepåverkan upp till 110 - 120 °C efter härdning (3-5 dygn). Hantering torr efter 5-15 min.



BRUKSANVISNING:

För att uppnå största möjliga kontakt mellan zinkpartiklar och järn ska ytan rengöras grundligt från olja, smuts, löst sittande rost och målning. Idealisk förbehandling är sandblästring. Galvex Kallgalvanisering skakas om före och med jämna mellanrum under användning. Håll dosan lodrätt och ca 25 cm från det ämne som ska behandlas. Påföringen utförs med jämna rörelser från sida till sida. Släpp munstycket mellan rörelserna, så undviks "rännilar". Bäst resultat uppnås genom att spraya "kors och tvärs". Efter användning rengörs munstycket genom att dosan vänds upp och ned och man sprayar ett kort ögonblick tills det inte längre kommer någon

zinkfärg. Om Galvex ska verka ensamt rekommenderas minst två påföringar. Den andra påföringen kan genomföras efter 15-20 min. För att eventuellt anpassa färgen till varmgalvanisering kan man avsluta med aluminiumspray.

ENDAST FÖR INDUSTRIELLT BRUK!

Innehåller xylen.

Emballage		Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
500 ml sprayburk	(12 stk./karton)	2500000	5708923095008	271802005	4054180	9507785	3188326

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videoer, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk

Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.

Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.