

MULTISEAL 84L

Multiseal 84L -tiivisteneste poistaa juoma- ja käyttövesilaitteistojen vesihäviöt. Jopa päivittäiset 10 litran vesihäviöt hoituvat.

Multiseal 84L tiivistää kaikki alalla tunnetut materiaalit, mutta se sopii erityisesti kuparin korroosiovahinkojen korjaamiseen ja pieniin vuotoihin muissa materiaaleissa. Multiseal 84L kristallisoituu joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Tällöin vuotokohtaan syntyy mekaaninen sulku. Multiseal-tiivisteellä tehty tiivistys on pysyvä ja kestävä. Multiseal 84L:n sisältämiä aineita voidaan myös käyttää elintarviketeollisuudessa. Patentti-nro: 4342861

Käyttöohje

Yleistä:

Multiseal 84L:n sisältämät aineet ovat kaikki elintarviketeollisuuden tekokuituja koskevan luettelon positiivilistassa.

Vioittunut putkisto suljetaan ja tyhjennetään. Sisältö otetaan talteen, niin voidaan todeta, montako litraa vioittuneessa putkistossa on. Kaikki hanat ja varusteet suljetaan tai irrotetaan. Suuttimet, siivilät, suodattimet ja vesimittarit on irrotettava (jos sellaisia on tiivistettävässä putkistossa) Tiivistettävä putkisto puhalletaan läpi paineilmalla. Putkisto suljetaan tässä työvaiheessa, sillä paineilma voi puristua vuotojen läpi ja kuivata alueen. Multiseal 84L -kanisteria ravistetaan voimakkaasti. Tarvittava määrä Multiseal 84L:ää lisätään putkistoon puhtaana tai veteen sekoitettuna (sekoitussuhde 1:1) täyttöpumpulla.

Putkisto asetetaan 5-7 barin paineen alaiseksi. Kun Multiseal 84L:ää puristetaan vuotoon, niin se kristallisoituu. Multiseal 84L:ää on pidettävä putkistossa paineen alaisena vähintään kaksi (2) vuorokautta. Jos vuodon viereinen alue on kovin märkä, voi kovettuminen pitkittyä jopa 4-5 vuorokaudella. Jos juomavesiputkisto vuodon kohdalla on suljettu aivan ilmatiiviisti, saavutetaan ehdollinen tiivistys. Tiivistystyön jälkeen tyhjätyään Multiseal 84L -tiiviste, ja putkisto huuhdellaan perusteellisesti usean kerran. Mahdollinen vesilämmitin on katkaistava putkistosta, jossa tiivistys tapahtuu – tiivistyksen ollessa käynnissä. Tämän jälkeen on juomavesilaitteisto valmis käyttöön. Työkalut huuhdellaan hyvin puhtaalla vedellä.

Multiseal 84L:ää koskevat turvallisuustiedot:

Jos Multiseal 84L -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal 84L:ää, on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Multiseal 84L -tiiviste ei ole myrkyllistä, kun se on sekoitettu ohjeen mukaisesti, (mutta sitä ei saa niellä).

Multiseal 84L -tiiviste on pestävä heti pois vedellä, jos sitä roiskuu putken ulkopuolisille esineille (laattoihin, pesualtaaseen jne.), koska se voi muuten kristalloitua niin, että sitä on hankala saada myöhemmin pois.

Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta.

Hävittäminen:

Multiseal 84L -tiivisteellä täytettyä putkistoa tyhjennettäessä vettä käsitellään normaalina jätevetenä ja johdatetaan viemäriputkistoon voimakkaasti laimennettuna. Multiseal 84L -tiiviste voidaan myös ottaa talteen ja käyttää useamman kerran.

Koostumus:

Selluloosakuituja, väriaineita, alkalisuoloja ja muita lisäaineita – ks. käyttöturvallisuustiedoista.

Sekoitusuhde:

Käytetään ohennettuna tai sekoitettuna puhtaaseen veteen suhteessa 1:1. Ei liukene muilla kemikaaleilla. Lämpötila- ja painevakaa.

Varastosäilyvyys:

5 vuotta valmistuspäivästä – suojataan pakkaselta!

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva laitoksen muita komponentteja.