

MULTISEAL 84S

Multiseal 84S tiivisteneeste poistaa juoma- ja käyttövesilaitteistojen vesihäviöt. Jopa päivittäiset 400 litran vesihäviöt hoituvat.

Multiseal 84 tiivistää kaikki alalla tunnetut materiaalit, mutta se sopii erityisesti korroosiovahinkojen, halkeamien sekä kupariputkien, galvanoitujen putkien, ruosteettomien putkien ja muoviputkien korjaamiseen. Multiseal 84S kristallisoituu joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Tällöin vuotokohtaan syntyy mekaaninen sulkku. Multiseal 84S:llä tehty tiivistys on pysyvä ja kestävä. Multiseal 84S:n sisältämät aineita voidaan myös käyttää elintarviketeollisuudessa. Patenttinenro: 4342861

Käyttöohje

Yleistä:

Multiseal 84S:n sisältämät aineet ovat kaikki elintarviketeollisuuden tekokuituja koskevan luettelon positiivilistassa.

Vioittunut putkisto suljetaan ja tyhjennetään. Tyhjennetty sisältö otetaan talteen, niin voidaan todeta, montako litraa vioittuneessa putkistossa on. Kaikki hanat ja varusteet suljetaan tai irrotetaan. Suuttimet, siivilät, suodattimet ja vesimittarit on irrotettava (jos sellaisia on tiivistettävässä putkistossa)

Tiivistettävä putkisto puhalletaan tyhjäksi paineilmalla. Putkisto suljetaan tässä työvaiheessa, sillä paineilma voi puristua vuotojen läpi ja kuivata alueen. Multiseal 84S -kanisteria ravistetaan voimakkaasti. Tarvittava määrä Multiseal 84S:ää lisätään putkistoon puhtaana tai veteen sekoitettuna (sekoitussuhde 1:1) täyttöpumpulla.

Putkisto asetetaan 5-7 barin paineen alaiseksi. Multiseal 84S on puristettava vuotoon, niin se kristallisoituu. Multiseal 84S:n on pidettävä putkistossa paineen alaisena vähintään kaksi (2) vuorokautta. Jos vuodon viereinen alue on kovin märkä, voi kovettuminen pitkittyä jopa 4-5 vuorokaudella. Jos juomavesiputkisto vuodon kohdalla on suljettu aivan ilmatiiviisti, saavutetaan vain ehdollinen tiivistys. Tiivistystyön jälkeen tyhjätyään Multiseal 84S -tiiviste, ja putkisto huuhdellaan perusteellisesti usean päivän ajan. Mahdolliset vesilämmittimet on katkaistava putkistosta, jossa tiivistys tapahtuu – tiivistyksen ollessa käynnissä. Tämän jälkeen on juomavesilaitteisto valmis käyttöön. Työkalut huuhdellaan hyvin puhtaalla vedellä.

Multiseal 84S:ää koskevat turvallisuustiedot

Jos Multiseal 84S -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal 84S:ää, on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Multiseal 84S ei ole myrkyllistä, kun se on sekoitettu ohjeen mukaisesti, (mutta sitä ei saa niellä).

Multiseal 84S -tiiviste on pestävä heti pois vedellä, jos sitä roiskuu putken ulkopuolisille esineille (laattoihin, pesualtaaseen jne.), koska se voi muuten kristalloitua niin, että sitä on hankala saada myöhemmin pois.

Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta.

Hävittäminen:

Multiseal 84S -tiivisteellä täytettyä putkistoa tyhjäyttäessä vettä käsitellään normaalina jätevetenä ja johdatetaan viemäriputkistoon voimakkaasti laimennettuna. Multiseal 84S -tiiviste voidaan myös ottaa talteen ja käyttää useamman kerran.

Koostumus:

Selluloosakuituja, väriaineita, alkalisuoloja ja muita lisäaineita – ks. käyttöturvallisuustiedoista.

Sekoitussuhde:

Käytetään ohennettuna tai sekoitettuna puhtaaseen veteen suhteessa 1:1. Ei liukene muilla kemikaaleilla. Lämpötila- ja painevakaa.

Varastosäilyvyys:

5 vuotta valmistuspäivästä – suojataan pakkaselta!

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva laitoksen muita komponentteja.