

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Multiseal



MULTISEAL KLOAK

Жидкий герметик **Multiseal**

Kloak (Канализация) и **Multiseal HC60** (активатор для Multiseal Kloak(Канализация)) представляют собой комплекс из двух продуктов, который устраняет утечки воды в канализационных коллекторах и дренажных трубах.

Multiseal Kloak (Канализация) может быть использован в коллекторах и канализационных трубах из любого материала: пластика, чугуна, керамики, бетона и свинца. При добавлении активатора HC60 происходит процесс кристаллизации Multiseal Kloak. Таким образом, с помощью Multiseal Kloak(Канализация) создается герметизирующее уплотнение, которое надежно закрепляется как внутри, так и снаружи канализационной трубы. Герметизация с Multiseal Kloak(Канализация) - надежная и долговечная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ герметизации MULTISEAL основан на действии дисперсных кристаллических минералов. MULTISEAL Kloak закачивается в канализационную систему и место утечки закупоривается "само по себе" с помощью осадочных отложений силиката. Т.к. Multiseal Kloak(Канализация) - комплекс из двух компонентов, окончательное затвердевание происходит только после добавления отвердителя HC60.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед герметизацией с использованием Multiseal Kloak(Канализация) мы рекомендуем очистить участок канализационной системы, который подлежит обработке, с помощью воды под давлением. Не следует смешивать Multiseal Kloak(Канализация) и отвердитель Multiseal HC60 вне канализационных труб. Это даст возможность повторного использования продуктов.

После предварительной очистки необходимо перекрыть участок трубы таким образом, чтобы часть трубы с утечкой находилась выше перекрытия. Это типичный способ использования герметика для устранения утечек в подземной канализационной системе в частном доме. После того, как изолировали часть трубопровода с утечкой, она заполняется Multiseal Kloak(Канализация). Как правило, это делается путем закачки

Multiseal

Multiseal Kloak(Канализация) через нижнюю часть трубы, которую необходимо загерметизировать. Закачивается продукт до тех пор, пока он не начнет выходить наружу (используется неразбавленным - не забудьте встряхнуть бутылку!). Таким местом может стать сток в полу в душе, где должен находиться помощник, который будет отслеживать наполнение труб герметиком и который не должен допустить его вытекания наружу. Необходимо оставить продукт в трубе на 1 час. Затем нужно опустошить трубопровод который был наполнен Multiseal Kloak(Канализация), тщательно его промыть и незамедлительно закачать в него Multiseal HC60 тем же способом, каким был закачан Multiseal Kloak(Канализация). Отвердитель Multiseal HC60 также необходимо оставить в канализационной трубе на 1 час. После этого следует слить HC60 и промыть трубу чистой водой. Весь процесс нужно повторить еще раз. Герметизация, как правило, занимает 4 часа. После финального промывания труб от отвердителя можно протестировать трубы. Если все еще наблюдается утечка, процесс герметизации необходимо повторить еще раз. Как только утечка будет остановлена, промойте канализационную систему водой под давлением для полного удаления остатков Multiseal Kloak(Канализация) из канализационной трубы. После этого канализационная система готова к использованию.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЖИДКОСТИ

Толщина слоя воды в канализационных трубах должна составлять 2 м. над местом утечки, которое вы хотите загерметизировать. Кроме того, потери воды не должны превышать 70% (за 15 мин) по отношению к общему количеству жидкости на участке трубопровода, которому вы хотите обеспечить герметичность.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании Multiseal Kloak(Канализация) в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При работе с Multiseal Kloak(Канализация) используйте защитные перчатки, очки или маску. Multiseal Kloak(Канализация) нетоксичен при соблюдении правильных пропорций смешивания, но не следует допускать испарения! Если Multiseal Kloak(Канализация) попадет на предметы вне системы трубопровода (плитка, кафель и т.д.), его следует немедленно смыть водой, поскольку после

Multiseal

кристаллизации продукта его будет очень трудно удалить. Соблюдайте стандартные меры безопасности при работе с химическими веществами.

Хранить в недоступном для детей месте!

УТИЛИЗАЦИЯ

Разбавить Multiseal Kloak(Канализация) большим количеством воды и слить в канализацию.

СОСТАВ

Щелочные соли, волокна и другие добавки (см. MSDS).

Нерастворим другими химическими веществами.

Устойчив к воздействию температуры и давления.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты изготовления.

Беречь от мороза.

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.